

# QUILOSA BRICOFIX Barbacoa y Chimenea

Mortero refractario para barbacoas y chimeneas. Uso tanto en interiores como exteriores.

## VENTAJAS

- Endurecimiento rápido.
- Resistente al agua dura ( $\text{pH} \geq 4$ ) y a ciclos de congelación/descongelación.
- Excelente resistencia térmica (hasta  $1000^\circ\text{C}$ ).

## USOS PREVISTOS

- Se utiliza para reparar y montar ladrillos refractarios y adoquines, bloques de hormigón macizos o huecos y terracota, sometidos a altas temperaturas (barbacoas, chimeneas, hornos de leña y calefactores de uso doméstico).
- Montaje de obras de albañilería en contacto con aguas agresivas (aguas sulfatadas o ácidas,  $\text{pH} \geq 4$ ): industria alimentaria y de productos lácteos, canalizaciones de alcantarillado, limpieza y subproductos industriales.
- Para aplicaciones interiores y exteriores.

## NORMAS / ENSAYOS / CERTIFICADOS

El producto cumple los requisitos de:

- UNE-EN 998-2:2010

## DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Valor
Polvo	+
Color	Valor
Gris	+
No curado	Valor

1/4

### SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.  
28521 Rivas, Madrid-España  
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4  
4050 - 144 Porto - Portugal  
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com  
www.quilosa.com

Vida media de la pasta [min]	≈ 30
Tiempo de corrección [min]	≈ 20
Tiempo de secado [h]	24

## INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la aplicación, lea las instrucciones de seguridad indicadas en la Hoja de seguridad (MSDS).

### Preparación de la superficie

- Preparar la superficie limpiándola de polvo y otros restos de suciedad.
- Humedecer las piezas porosas.

### Preparación del producto

- En un recipiente adecuado, mezclar 1 parte de agua por cada 7 partes de producto.
- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea sin grumos.
- Dejar reposar 2 minutos y volver a mezclar antes de usar.

### Aplicación

- Aplicar sobre la superficie con una llana en espesores regulares y continuos.
- Grosor máximo: 5 a 30 mm en aplicaciones normales y hasta 50 mm en puntos localizados.
- Alisar las juntas antes del fraguado.

### Trabajos después de completar la aplicación

- Una vez finalizado el trabajo, limpiar las herramientas con agua.

### Notas / limitaciones

- No se recomienda utilizar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.

## NOTAS / LIMITACIONES

La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica.

## TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Almacenar en su envase original cerrado.

Duración: 3 años.

## DATOS DEL CATÁLOGO

Capacidad nominal / talla / tamaño	Color	Número de piezas por paquete colectivo	Número de catálogo	Índice	Código EAN
1,5 kg	N/A	10	QSA-REFMORT1-QU-61-kg-1,5-000	10043162	8411729313364
1,5 kg	N/A	10	QSA-REFMORT1-QU-61-kg-1,5-000	10048214	8411729003999



## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante y acudir a un médico.

Usar gafas de protección.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

4/4

Update date: 07.06.2023

**SELENA IBERIA, SLU**

Marie Curie, nº19, planta 6,1.  
28521 Rivas, Madrid-España  
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4  
4050 - 144 Porto - Portugal  
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com  
www.quilosa.com

